FINISCOL

PRODUZIONE COLLANTI-SIGILLANTI-DETERGENTI

Prodotti chimici ed ausiliari per industria del legno ◆ prodotti per edilizia,ferramenta, colorifici, auto, casa, hobby ◆ prodotti igienici per ristoranti bar, alberghi e comunità ◆ tutto per l'antinfortunistica.

FINISCOL SRL Via Monte Ferrante, 17
24020 COLERE (BG) ITALY
C.F e P.I.: 01832440166

tel +39 0346 54079 mail info@finiscol.com www.finiscol.com

Cap.Soc. € 60.400,00 i.v. Reg.Imp.BG N. 33236 - R.E.A. BG N. 2404333

SCHEDA TECNICA

PANTAKOL ARANCIO

Adesivo in soluzione denso specifico per l'unione di componenti in PVC rigido. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi PVC per travaso acqua calda. (serie pesante).

ORANGE PANTAKOL
Dense adhesive solution specifically for joining rigid PVC components. Particularly suitable for the assembly of tubes and joints in rigid PVC for hot water ducts. (heavy type).

MODO D'USO

Mescolare sempre prima dell'uso. Pulire le superfici con carta crespata. Applicare il PANTAKOL ARANCIO in modo uniforme, con un pennello in direzione assiale prima all'interno dei manicotti e poi sul tubo. Unire subito i pezzi fino al completo inserimento dei tubi nei manicotti e mantenere in posizione per alcuni secondi. Togliere subito l'eccesso di colla con carta crespata e solvente adatto. I tubi vanno uniti entro un minuto dall'applicazione. Non muovere i pezzi incollati prima di 10/15 minuti (a temperatura ambiente). I tubi incollati possono essere interrati dopo 18/20 ore. Si consiglia di sciacquare accuratamente le tubazioni destinate alla canalizzazione dell'acqua potabile. Fra un'applicazione e l'altra è consigliabile chiudere e coprire il barattolo per evitare l'evaporazione dei solventi.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Materia prima di base	PVC SCIOLTO IN SOLVENTI ORGANICI
Stato del prodotto	GELATINOSO
Colore	ARANCIO
Peso specifico	0,99 g/cm3
Viscosità Brookfield	6000 - 9000 mPa.s
Contenuto in solidi	26 %
Tempo aperto	15 minuti
Tempo di presa	ISTANTANEO
Incollaggio definitivo	24 ORE
Resa	200 – 400 gr/m2
Temperatura di lavorazione	18 – 25 °C
Validità	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Resistenza alla temperatura	Corrisponde a quella del pvc

OSSERVAZIONI
Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica.
Tenere lontano da fiamme e scintille.

CONFEZIONE

Tubetto gr 125	Scatola	100 pezzi
Tubetto gr 250	Scatola	50 pezzi
Barattolo gr 500	Scatola	24 pezzi
Barattolo kg 1	Scatola	12 pezzi
Barattolo kg 5	Scatola	4 pezzi

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : la merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorsi otto giorni dal ricevimento non si accettano reclami. I prodotti da noi forniti hanno le caratteristiche indicate sui nostri notiziari, se esistenti, e risultano normalmente idonei allo scopo indicato negli stessi. Tuttavia, poiché non possiamo verificare tutte le applicazioni nelle quali il prodotto è utilizzato, ne le condizioni della messa in opera, non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito all'idoneità del prodotto. E' compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria responsabilità, se il prodotto descritto si presti in maniera appropriata all'uso per cui è destinato ed effettuare prove preliminari o qualunque altra azione necessaria. I pagamenti fatti ai ns. rappresentanti o dipendenti che non siano muniti di ns. autorizzazione scritta non sono ritenuti validi. **Contributo CONAI assolto ove dovuto**.